

Kod produktu: KPUV03LED

BEZBARWNY KLEJ DO SZKŁA Z LAMPKĄ UV UV LED + UV GLUE



PL BEZBARWNY KLEJ DO SZKŁA Z LAMPKĄ UV – w zestawie, jako pierwsi na świecie, łączymy miniaturową lampkę UV-LED PULSAR służącą do utwardzania klejonej spoiny. Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami. Tworzy cienkie i przezroczyste spoiny. Powierzchnia spoiny powinna być naświetlona promieniami lampy UV lub światłem słonecznym. Klej ten wyróżnia się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na wodę i chemikalia, łatwością dozowania (klej jednoskładnikowy). Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia światła UV. Zakres temperatur pracy od -55°C do +120°C. Idealnie bezbarwna spoina. Klej nie nadaje się do klejenia elastycznych powierzchni, nie klei polietylenu, polipropylenu, teflonu ani gum. Lampka UV-LED emituje specjalne promieniowanie, które pozwala prawidłowo utwardzić klej w spoinę (po odcięciu dopływu powietrza).

Sposób użycia: Nanieść klej cienką warstwą na obie oczyszczone, odtuszczone i osuszone powierzchnie. Dopasować i złączyć klejone części. Naświetlać złącze światłem UV poprzez skierowanie strumienia światła bezpośrednio na spoinę z odległości nie większej niż 1-2 cm. Przy długich spoinach przesuwamy lampę powoli, tam i z powrotem. Czas wiązania zależy od wielkości spoiny i może wynosić od 10 sekund do minuty. Nadmiar kleju wyciekający ze złącza pozostanie lepki. Można go usunąć mechanicznie lub za pomocą przemycania spirytusem. Przynajmniej jeden z klejonych elementów musi przepuszczać promieniowanie UV, w przeciwnym wypadku spoina nie zwiąże. Przy naprawie "odprysków" i wypełnianiu drobnych ubytków np. w szkłe należy wlać klej do powstałej szczeliny (niecki), a następnie odciąć dopływ powietrza przez przykrycie całości cienką folią polietylenową (np. folia do pakowania żywności na rolce). Folia powinna przylegać do powierzchni kleju tak, aby nie pozostały pod folią bąbelki powietrza. Następnie naświetlamy ubytek od strony folii lampką UV-LED z bliskiej odległości do momentu utwardzenia się kleju. Folie zdejmujemy (klej nie klei PE) a powierzchnię, jeżeli to konieczne wyrównujemy np. ostrzem noża do tapet delikatnie zeszkrobując nadmiar kleju. Lampka UV-LED PULSAR posiada wymienne baterie. Zasilanie 6 V (dwie sztuki CR 2026). Jeżeli uszkodzenia wymagają naświetlania lampką na większej powierzchni zapytaj o ręczną lampę UV-LED PULSAR o mocy 4 W.

Zawiera: Akrylan izobornylu, Metakrylan 2-hydroksyetylu.



H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; P102 Chronić przed dziećmi; P261 Unikać wdychania par/rozpylanej cieczy; P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 3082

Uwaga



Sposób użycia:



Numer serii
i data ważności
na opakowaniu.

3 g

POLSKI

PRODUKT

Zastosowania:



ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu
www.pulsar-glue.pl



PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS