LOXEAL IS 14 KLEJ CYJANOAKRYLOWY
w pojemności: 20 ml

KOIS14020

Ostrzeżenia:
Uwaga

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund.
Chronić przed dziećmi.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Klej LOXEAL IS-14 należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części.
3. W przypadku klejenia tworzyw niesklejanych (PE, PP, PTFE, gum silikonowych) należy powierzchnię tworzywa aktywować produktem PULSAR PRIME. Sam klej można aktywować produktem LOXEAL AT-9 lub PULSAR AT-9, który przyspiesza działanie kleju i utwardza jego nadmiar.
4. Aktywatorem zwilżamy klej w złączu lub zwilżamy powierzchnie złącza przed klejeniem i po przeschnięciu dokonujemy sklejenia. Czynność aktywacji można wielokrotnie powtarzać nanosząc kolejne warstwy kleju.

Zastosowanie :

1. Kleje CA wykazują dobrą odporność na zmęczenie, bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie.
2. Znajduje zastosowanie w klejeniu materiałów takich jak: metal, szkło, drewno, tworzywa sztuczne, korek, papier, kamień. Części klejone należy szybko łączyć (zaleca się ich wcześniejsze dopasowanie), ponieważ czas przydatności kleju do użycia jest bardzo krótki.
3. Z tego samego powodu kleje CA są najbardziej odpowiednie do łączenia małych części.
4. Typ chemiczny: metylowy
5. Lepkość: (+25°C): 80 - 150 mPa*s
6. Wypełnianie szczelin: 10 - 100 µm

Podmiot odpowiedzialny: ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.