

LOXEAL 85-21 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 10 ml, 50 ml oraz 250 ml



KO8521010B



KO8521050



KO8521250

Ostrzeżenia:

Zawiera:
Metakrylan 2-hydroksyetylu, Kwas akrylowy
Uwaga



H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 Stosować rękawice ochronne.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Produkt LOXEAL 85-21 nanosić należy na jedną z powierzchni walcowych (najlepiej zewnętrzną). Pasowanie części może być suwliwe lub ciasne (wciskane).
3. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stałe wysokostopowe) należy zastosować aktywnator Loxeal AT-11 lub Loxeal AT-18 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Zastosowanie :

1. LOXEAL 85-21 jest jednoskładnikowym anaerobowym uniwersalnym środkiem ogólnego zastosowania o dużej wytrzymałości o bardzo krótkim czasie zastygania, do mocowania metalowych elementów w połączeniach cylindrycznych typu „wał-piasta” oraz do uszczelniania oraz zabezpieczania połączeń gwintowych.
2. Jest szczególnie przydatny przy mocowaniu łożysk, kół napędowych, tulei, klinów, złączek oraz innych części cylindrycznych, wpustów jak również w uszczelnianiu instalacji o dużej temperaturze i ciśnieniu mediów.
3. Dopuszczony do gazów o wysokich ciśnieniach oraz LPG (Gaz de France)
4. Klasa mocowania: 3 (trudno demontowalny).
5. Kolor: zielony/fluorescencyjny.
6. Czas wiązania wstępnego: 2-5 min.

Podmiot odpowiedzialny: ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

www.ondo.eu

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.