

Importier: ONDO sp. z o.o.,
31-319 Kraków, Czerwńskiego 3 B
tel. +48 12 638 99 44
www.ondo.eu, centrala@ondo.eu

KOLOR: ☐ CZARNY
☒ BURSZYSTAWY
Termin przydatności na opakowaniu.

Kod: KAPUMIX050BR

5 905722 163321

Zawiera: Diizocyanian difenylometanu (mieszanina izomerów);

Polizocyanianan prepilimer na bazie MDI; Mieszanina

difenylometanodizocyanian (mieszanina izomerów);

Diizocyanian 2,4-metylenodifenyli; Diizocyanian

2-metylenodifenyli; 4,4-Metylenobis cykloheksylamina,

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; **H318** Powoduje

poważne uszkodzenie oczu; **H334** Może powodować objawy alergii lub

astmę lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania; **H335** Może

powodować podrażnienie dróg oddechowych; **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka; **H273** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez

dyfuzję lub narażenie powtarzane; **EUH204** Zawiera substancję, która może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; **P101** W razie konieczności

zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć; **P310** Natychmiast skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUCIAKchem; **P309 + P311** W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA lub

z lekarzem.

Stosowanie tego produktu może wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na diizocyaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości

skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy stałej wentylacji, krycia ze

stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwdrogażowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).



Niebezpieczeństwo



www.pulsar-glue.pl

GUARANTEED QUALITY
PULSAR
HIGH

KLEJ POLIURETANOWY DWUSKŁADNIKOWY

PULSAR PU-MIX

wiązanie 5-7 minut

50 ml

PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy w podwójnej strzykawce przeznaczony do klejenia i wypełniania ubytków w konstrukcjach sztywnych wykonanych praktycznie z dowolnych materiałów (za wyjątkiem poliolefin – PE, PP, PTFE). Chemicznie spoina odporna jest na wodę, olej, benzynę, rozpuszczalniki, kwasy i zasady oraz temp. od -40°C do +120°C (chwilowo +140°C). Klej poliuretanowy nie posiada drażniącego zapachu. Po związaniu spoina może być obrabiana mechanicznie i malowana. Czas wiązania wstępnego 5-7 min., wytrzymałość funkcjonalna do 30 min. Szczelina wypełnienia do 5 mm. Wytrzymałość na ścinanie dla stali 5,5 MPa, aluminium 8,0 MPa. Wytrzymałość na rozrywanie 30 MPa. Twardość spoiny 70 Sh-D (jak twardej plastiku). Temperatura aplikacji +15°C do +25°C. Niższe temperatury wydłużają proces klejenia. Materiały przeznaczone do klejenia dokładnie oczyścić i odtłuścić. Zakończyć mieszającą na wyloc strzykawek. Całość umieścić w pistolecie podającym. Początkową porcję kleju z mieszalnika (ok. 3 cm) odrzucić. Naczyść klej na obie klejone powierzchnie i połączyć. Pozostawić spoinę do utwardzenia się kleju bez obciążania złącza. Zdjąć końcówkę mieszającą ze strzykawek i zabezpieczyć otwór oryginalną zatyczką. Klej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.